

# PRIMER 0230/0230 R

JEDNOSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO ZLEPŠENÍ PŘILNAVOSTI K BETONU A ASFALTOVÝM PÁSŮM



## VLASTNOSTI

**Rychleschnoucí základní nátěr.**

Použitelný na betonu a všech druzích **asfaltových pásů** - hladké, modifikované nebo se zlepšenou přilnavostí.

Přispívá k získání kreditů v rámci certifikace **LEED**.

Splňuje požadavky **ČSN EN 13813** pro potěrové materiály na bázi syntetických pryskyřic.

### TEPLOTA PŘI APLIKACI

Teplota podkladu +5 °C až 35 °C.

### TEPLOTA POUŽITÍ

Teplota použití -30 °C až +90 °C.

## OBLAST POUŽITÍ

- Základní nátěr pro **hydroizolační systémy STARFLEX** na asfaltové pásy, beton nebo cementové podklady.

# PRIMER 0230/0230 R

## PŘÍPRAVA PODKLADU

---

- Ošetřované povrchy musí být **pevné, kompaktní, zbavené prachu a znečištění** cizími látkami (špína, olej, mastnota, separační prostředky atd.).
- **Cementový podklad** musí po dostatečné mechanické přípravě vykazovat odtrhovou pevnost větší než 1,5 MPa, měřeno pomocí vhodných prostředků.
- Poškozené **spoje, díry a jiné závady** musí být přiměřeně vyrovnány a opraveny epoxidovou maltou typu **STARCEMENT 385** nebo **DUROGLASS P1/2**, s vhodnou příměsí písku nebo zahušťovadla **ADDENSANTE NT2**.
- V případě **svislého podkladu** (vany, bazény, nádrže atd..) lze přípravu povrchu provést prostřednictvím suchého nebo mokrého pískování nebo vysokotlakého čištění vodou (300 bar).
- V případě **asfaltových pásů** či **PVC fólií** je příprava podkladu prováděna prostřednictvím vysokotlakého čištění vodou (>300 bar). Podklad musí být čistý, bez jakéhokoli znečištění.

Před aplikací je nezbytné zdrsnit a/nebo omýt ošetřovaný povrch. Volbu způsobu mechanické přípravy (tlakové čištění, pískování, broušení, tryskání nebo frézování) je třeba provést s ohledem na druh podkladu a typ nátěru, který má být použitý.

## PŘÍPRAVA VÝROBKU

---

**Jednosložkový produkt** připravený k okamžitému použití.

## ŘEDĚNÍ A BARVENÍ

---

Produkt **PRIMER 0230** se nesmí ředit. Výrobek nelze barvit.

# PRIMER 0230/0230 R



## APLIKACE VÝROBKU

**PRIMER 0230** lze aplikovat:

- válečkem
- stříkáací pistolí

Produkt **PRIMER 0230** se aplikuje v orientační množství **0,07-0,15 kg/m<sup>2</sup>**, v závislosti na nasákavosti ošetřovaného podkladu.

## NÁSLEDNÝ NÁTĚR

Vytvrzenou a suchou vrstvu základního nátěru **PRIMER 0230** lze přímo přetřít jakýmkoli typem polymočovinového nebo polyuretanového nátěru, s použitím ředidla, nebo bez.

## BEZPEČNOST A ČISTOTA

Při aplikaci výrobku doporučujeme používat ochranné brýle, dýchací masku, gumové rukavice a veškeré ochranné pomůcky vyžadované platnými předpisy.

Po použití důkladně očistěte nářadí pomocí rozpouštědla **DILUENTE 6**.

Další informace o bezpečnostních opatřeních naleznete v bezpečnostním listu.



# PRIMER 0230/0230 R

TECHNICKÉ ÚDAJE			
<b>Barva</b>		slámově žlutá	
<b>Hustota</b>	ČSN EN ISO 2811-1	1 ± 0,05 kg/l	
<b>Viskozita při 20 °C</b>	ČSN EN ISO 2555	30 ± 10 mPa.s (Vel. 100 – Gir. 1)	
<b>Pevný zbytek</b>		46 hm. % 40 obj. %	
<b>Přilnavost k betonu</b>	ASTM D 4541	> 3 MPa	
<b>Aplikace následujícího nátěru při 22 °C, relativní vlhkost vzduchu 50 %</b>		PRIMER 0230 R minimálně 10 minut maximálně 50 minut	PRIMER 0230 minimálně 20 minut maximálně 60 minut
<b>Skladování</b>		Výrobek uchovávaný na suchém a chráněném místě, v uzavřeném originálním balení při teplotách +5 °C až +35 °C je skladovatelný po dobu 12 měsíců.	

\* Přibližná doba. Silně ovlivněno relativní vlhkostí vzduchu.

Údaje a pokyny uvedené v tomto technickém listu jsou založené na nejlepších praktických zkušenostech a laboratorních testech, jedná se však vždy pouze o orientační hodnoty. Posuďte všechny podmínky použití a vliv faktorů nesouvisejících s MPM (druh podkladu, klimatické podmínky, druh aplikace atd.). Osoba používající výrobek musí před zahájením prací určit, zda je výrobek za daných podmínek vhodný k použití, či nikoliv. Naše záruční povinnost je omezena na kvalitu a stálost hotového výrobku vzhledem k výše uvedeným údajům, a to pouze v případě, že technický list byl opatřen razítkem a podpisem pověřeného zástupce naší společnosti. Zákazník musí rovněž ověřit, zda uvedené hodnoty platí pro jeho šarži výrobku, a zda nebyly pozměněny a/nebo nahrazeny novějším vydáním a/nebo novou recepturou. Uvedené údaje mohou být kdykoliv pozměněny bez předchozího oznámení ze strany MPM.